

TEXTILE EIGENSCHAFTEN

DUETTE® FIXÉ / *Batiste, Relife*

transparent halbtransparent nicht transparent Abdunklung

Color-Nr.	Material	Transparenzstufen 	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Stoffbreite in cm	Lichteinheit	DIN 4102 B1	Pflege	Feuchtraum geeignet	Schalldämpfung*	Öko- Tex Standard 100	VIS Qualitätszeichen	Bildschirmarbeitsplatz geeignet	Reflexion %	Transmission %	Absorption %	Solar-Reflexion %	Solar-Transmission %	Solar-Absorption %	UV-Transmission %	Fc-Wert	g-total
W4-6020	100 % PES		315	220	6-7	-		•	•	•	•		52	15	33	51	14	35	7	0,68	0,40
W4-6021	100 % PES		315	220	6-7	-		•	•	•	•		51	14	35	51	12	37	6	0,68	0,40
W4-6022	100 % PES		315	220	6-7	-		•	•	•	•		51	12	37	50	10	40	7	0,68	0,40
W4-6023	100 % PES		315	220	6-7	-		•	•	•	•		51	8	41	51	8	41	6	0,67	0,40
W4-6024	100 % PES		315	220	6-7	-		•	•	•	•		51	13	36	50	11	39	6	0,68	0,40
W4-6025	100 % PES		315	220	6-7	-		•	•	•	•		50	7	43	48	7	45	6	0,69	0,41
W4-6026	100 % PES		315	220	6-7	-		•	•	•	•		48	7	45	46	7	47	5	0,70	0,41
W2-6027	100 % PES		165	220	6-7	-		•	•	•	•		52	6	42	51	6	43	3	0,67	0,40
W2-6028	100 % PES		165	220	6-7	-		•	•	•	•		52	6	42	52	7	41	4	0,67	0,39
W2-6029	100 % PES		165	220	6-7	-		•	•	•	•		53	6	41	51	6	43	3	0,67	0,40
W2-6030	100 % PES		165	220	6-7	-		•	•	•	•		53	6	41	51	6	43	3	0,67	0,40

\*Schalldämpfung bis zu 45% - vom Fraunhofer Institut geprüft und bestätigt.

Nähere Definitionen finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise“ für Waben-Plisee.  
Sämtliche technische Angaben sind ohne Gewähr.